

FAG Arcanol Mountingpaste

Anwendungen: Montagepaste, vermindert Stickslip und Reibrostbildung

Merkmale	Einheit	Wert	Prüfung nach
Kennzeichnung:			DIN 51825
Dichte:	[kg/dm ³]		
Erfüllte Spezifikationen:			
Dickungsmittel:		Kalzium-Komplex	
Grundöltyp:		Mineralöl	
Gebrauchs-Temperaturbereich:	[°C]	-15 bis 150	DIN 51825
Dauergrenztemperatur:	[°C]	---	
Grundöl-Viskosität bei 40 °C:	[mm ² /s]	≥ ISO VG 46	DIN 51562 - 1
Walkpenetration:	[0,1 mm]	250-280	DIN ISO 2137
Tropfpunkt:	[°C]	≥ 170	DIN ISO 2176
Verhalten gegenüber Wasser:	Bew.-Stufe	0 / 1-90	DIN 51807 - 1
Korrosionsschutz (Emcor):	[Korr.Grad]	0/1	DIN 51802
1% NaCl:	[Korr.Grad]	---	
Kupferkorrosion nach 24 h/100 °C:	[Korr.Grad]	1	DIN 51811
Einsatzbereich:	Einheit	Kugellager Zylinderrollenlager	andere Rollenlager*)
Drehzahlgrenze n*dm	[mm/min]		

*) nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager

Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt.

Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse bei Drucklegung und beziehen sich auf das jeweilige Prüfverfahren. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen werden nur nach Kenntnis der konkreten Einsatzfälle und Einsatzbedingungen und durch ausdrückliche Erklärung unsererseits übernommen.

Stand: 15.01.2008